

CARTOBIT

Denumire produs:	Cartobit - Membrana bituminoasa pentru hidroizolatii
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea
Dimensiuni, ambalaj:	Sul de 1*10ml, 10m ² /sul
Destinație, domeniu de utilizare:	Membrană bituminoasă care mărește capacitatea de hidroizolare a șindrilei, egalează denivelările suprafe ei de bază. În timpul executării asigură impermeabilitate provizorie.
Material:	Membrană cu armătură de fibră de sticlă ranforsată, pe bază de bitum modificat cu polimeri plastomeri (APP) cu strat de protecție din nisip.

Proprietăți:	Metodă de verificare	Caracteristica produsului:
Defecte vizibile	-	fără defecte
Lungime (m)	SR EN 1848-1	10 ml (±1%)
Lățime (m)	SR EN 1848-1	1,0 m (±1%)
Masa pe unitatea de suprafață (g/m ²)	SR EN 1849-1	1,250 g/m ² (±10%)
Forță rupere longit/transv. (N/5cm)	SR EN 12311-1	250 N /5 cm /150 N/5 cm (±20%)
Alungire longit/transv (%)	SR EN 12311-1	2 % / 2 %
Stabilitate la cald	SR EN 1110	90 °C
Flexibilitate la rece (°C)	SR EN 1109	5 °C
Planeitate (mm/m)	SR EN 1848-1	20 mm/10 m

Reguli de depozitare, magazinare:

La loc uscat, ferit de căldură radiantă și radiații solare, depozitat și transportat pe paleți de lemn în poziție verticală.

Reguli de punere în operă:

Condițiile atmosferice nefavorabile pot face dificilă aplicarea membranelor; dacă temperatura scade sub 5 °C este recomandat a se intrerupe aplicarea deoarece ulterior, în anotimpul cald, se pot forma bule, zone neancorate sau umflături. Analog, vara, în țările cu climă caldă și pentru aplicarea pe termoizolant, este oportun a se evita aplicarea în timpul orelor în care temperatura este ridicată. În perioada de iarnă derularea rolei trebuie să se facă într-un mod delicat, astfel încât aceasta să nu se crape/distruge iar, data fiind rigiditatea acesteia, să nu se rupe chiar.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă, stipulate de distribuitor - cu prezentarea facturii.

Prescripții, specificații referitoare:

Normativ pentru execuția hidroizolațiilor bituminoase SR EN 13969

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Nu există risc de a periclită sănătatea.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișă tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.