

EPS 70

Polistiren expandat EPS 70

Descriere

Utilizare:

Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru clădiri, fabricate din materie primă ignifugată din gama ADEPLAST EPS 70 se folosesc sub forma panourilor termoizolante pentru: fatade ventilate si fatade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul cladirilor).



Date tehnice

Număr articol:	EPS 70				
Marcaj conform EN 13163:2012:	EPS70 - EN 13163-T1-L2-W2-S _b 2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DLT(1)5-TR70-WL(T)2-WD(V)3				
Reacția la foc	Reacția la foc	≤2	C-S3,d0	SREN 13501-1	SREN 13501-1
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%)	WL(T)2	≤2			SREN 12087
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%)	WD(V)3	≤3			SREN 12088
Emisie de substanțe periculoase		NPD			SREN 13163
Rigiditatea dinamică		NPD			SREN 29052-1
Rezistența termică, (m²K/W)		0,51 pentru o grosime de 20mm 1,28 pentru o grosime de 50mm 2,56 pentru o grosime de 100mm 3,85 pentru o grosime de 150mm 5,13 pentru o grosime de 200mm			SREN 12667
Conductivitate termică, (W/Mk)		0.039			SREN 12939
Grosime, (mm)	T1	+/- 1			SREN 823
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m)		0,024			SREN 12086
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, (kPa)	CS(10)70	CS≥70			SREN 826
Determinarea deformăției în condiții specificate de încărcare la compresiune si temperatură, (%)	DLT(1)5	≤5			SREN 1605
Rezistență la încovoiere, (kPa)	BS115	BS≥115			SREN 12089
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa)	TR70	TR≥70			SREN 1607
Fluaj din compresiune, (%)	CC(4,5/10)100	< 4,5			SREN 1606
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa)	FTCI 80	< 80			SREN 12091
- absorbția de apă suplimentară, (%)	W _v 1	< 1			
Lungime, (mm)	L2	1000 +/- 2			SREN 822
Latime, (mm)	W2	500 +/- 2			SREN 822
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m)	S _b 2	+/- 2			SREN 824
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m)	S _d 2	+/- 2			SREN 824
Planeitate, (mm)	P5	+/- 5			

Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%)	DS(N)2	+/- 0.2	SREN 1603
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%)	DS(70,-)1	1	SREN 1604
Rezistența la forfecare- τ , (kPa)	SS50	≥ 50	SREN 13163 (tabelul F.1)
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- μ		20-40	SREN 13163 (tabelul F.2)
Permeabilitatea la vapori de apă- δ , (mg/(Pa.h.m))		0,015-0,030	SREN 13163 (tabelul F.2)

Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis.

Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163:2012

Important

- În decursul depozitării și punerii în operă plăcile nu trebui expuse la raze solare directe, căldură ridicată și foc deschis;
- **Plăcile nu trebuie expuse la foc, hidrocarburi alifatice, hidrocarburi lichide, anhidride acide, solvenți organici și în general materiale corozive sau cu potențial combustibil;**
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG / ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișă tehnică de securitate.

Întocmit: 08.04.2016