FIŞĂ TEHNICĂ

weber BM15

Tencuiala fina - tinci



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, adaosuri minerale şi răşini sintetice de calitate profesională. Este uşor lucrabil şi are aderenţă bună la suport. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea şi finisarea tencuielilor de bază. Este aplicabil în mai multe straturi la interior şi exterior.

MOD DE LUCRU

Suprafaţa suport trebuie sa fie curată, nedeformabilă, fixă şi să aibă vârsta de maturizare. Absorbţia de apă se reglează prin umezirea suportului.

Se toarnă conţinutul unui sac în 6,5 litri de apă şi se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormaşini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obţinerea unui amestec omogen. După obţinerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Tencuiala astfel obţinută se aplică manual cu gletuitor, în grosime de maxim 5 mm. Egalizarea se face prin drişcuire umeda.

PRECAUŢII

Temperatura de lucru este de minim +5^{0}C şi de maxim +30^{0}C.
În timpul lucrării suprafaţa trebuie protejată de razele puternice ale soarelui şi de precipitaţii.
Tencuiala proaspătă nu are voie să fie expusă razelor solare, îngheţului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.
Pentru a obţine o grosime mai mare, **weber BM15** se poate aplica în mai multe straturi.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Sediul social Str. Tipografilor, nr. 11-15, Corp B4, Et. 3, Birouri 323-338 Bucuresti România Tel: +40 264 312044 Fax: +40 264 433428 www.weber.ro
ORC: J40/16947/1994 CUI: 6194577 Cod IBAN: RO46BRDE130SV66904831300 BRD Agentia Turda

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,2 N/mm^2	Densitate aparentă praf:	1,3 g/cm^3
Rezistența mecanică la compresiune:	3,7 N/mm^2	Granulație maximă:	1 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	1,6 N/mm^2	Apa de omogenizare:	cca.6,5 L/sac
Timp de corecție mortare:	2 minute	Timp de punere în operă:	3 ore
Coeficientul de absorbție a apei prin capilaritate:	0,38 $kg/m^2min^{0,5}$	Consum (pt. un strat de 2 mm):	3-3,5 kg/m^2
Permeabilitatea la vaporii de apă:	$\mu = 8$		

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 998-1:2004

DATE PRIVIND SIGURANȚA ŞI SECURITATEA MUNCII

Xi R36/37 Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență şi se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuşi corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23