FISA TEHNICA
AMORSA BITUMINOASA ARCO BITUPRIMER

- **ARCO BITUPRIMER** este o amorsa bituminoasa bazata pe bitum oxidat si solventi, ce poate fi folosita pentru tratarea suprafetei suport inaintea impermeabilizarii cu membrane bituminoase.
- **ARCO BITUPRIMER** se aplica pe suprafețele poroase , pentru a imbunatati aderenta elementului impermeabil la stratul suport.
- **Amorsa bituminoasa** actioneaza prin blocarea prafului si prin inchiderea porilor suprafetei de beton . Produsul este gata preparat si nu necesita diluare.
- Pentru a obtine rezultate cat mai bune , substratul suport trebuie sa fie curat , fara pete de ulei, grasime , balti de apa sau alte particule.
- Nu se aplica la temperaturi sub 5°C sau in conditii de umiditate si precipitatii.
- Produsul se poate aplica cu pensula , rola , prin pulverizare sau stropire.
- Consumul depinde de starea suprafetei suport (porozitate,denivelari). Acoperirea medie pe suprafete de beton este in jur de 200-500 g/m²
- Membrana bituminoasa se va aplica prin termosudare pe intreaga suprafata , pe un suport amorsat si complet uscat
- **ARCO BITUPRIMER** se poate utiliza la diverse aplicatii si este recomandat la poduri, viaducte , pasaje rutiere si acoperisuri. Produsul poate fi aplicat si pe suprafete metalice.

Proprietăți tehnice	U.M.	Caracteristici
Stare		lichida
Culoare		neagra
Culoare dupa uscare		neagra
Greutate specifica	Kg/dm³	1.13±0.06
Reziduuri uscate	%	48 ± 5
Viscozitate FORD 14 la 25 °C	sec	16 ² 3
Timp uscare 25°C superficiala	minute	*Aprox.30 min
Timp uscare 25°C toata pelicula	ore	*Aprox.12 h

* Timpul de uscare variaza in functia de umiditate.

Ambalare : 20 litri / bidon ; 33 bidoane / palet; 22 paleti / camion

Depozitare : bidoanele se vor depozita in pozitie verticala , in locuri ferite de acțiunea directă a razelor solare sau a temperaturilor negative extreme. Nu este recomandată depozitarea paleților pe două rânduri suprapuse.