

DECOBIT

Folie bituminoasă cu elasto-plastomeri hidroizolantă

Utilizare: sub țigle metalice, țigle ceramice, șindrile bituminoase


Fișă tehnică de produs

- DECOBIT este o folie bituminoasă hidroizolantă, proiectată pentru acoperișuri. Masa bituminoasă este alcătuită din bitum distilat, aditivat cu elasto-plastomeri APP, impregnând o armătură din fibră de sticlă. Masa bituminoasă asigură produsului excelente caracteristici de rezistență la îmbătrânire și stabilitate la temperaturi ridicate (+150°C). Armătura utilizată este ușoară, flexibilă, cu rezistență medie la rupere.
- Avantaje:
 - **hidroizolarea** – produsul are caracteristici de hidroizolare complete
 - **durabilitate** – produs cu caracteristici mari **de stabilitate la cald**, cu o **durată de viață de peste 15 ani**. Fiind stabil la cald până la 150°C, **nu este descompus de căldura** existentă la nivelul acoperișului, fiind net superior altor folii pe bază de polietilenă sau polipropilenă
 - **previne alunecarea** aplicatorului prin finisajul aderent de nisip
 - **greutate mică** – punere în operă și manevrabilitate ușoară pe acoperiș
- Aplicare recomandată : fixare mecanică. **Nu se aplică cu flacără!**

Caracteristici tehnice	U.M	DECOBIT	Tolerante
Armătură		Fibră de sticlă	
Finisaj superior	material	nisip	
Finisaj inferior	material	nisip	
Lungime rolă (EN 1848-1)	m	10 / 20	± 0,2 %
Lățime rolă (EN 1848 –1)	m	1	± 1 %
Greutate nominală (EN 1849 – 1)	kg/m ²	1,5	± 7 %
Rezistența la rupere (EN 12311-1)			
-longitudinal	N / 5 cm	400	± 20 %
-transversal		250	
Alungirea la rupere (EN 12311-1)			
-longitudinal	%	2	± 20 %
-transversal		2	
Stabilitate la cald (EN 1110)	°C	150	min
Rezistența la sfâșiere (EN 12310 – 1), L / T	N	40 / 30	± 20 %
Compound	Bitum distilat modificat cu APP		
Aplicare	Fixare mecanică		

DECOBIT

- nisip
- compound bituminos
- armătură fibră sticlă
- compound bituminos
- nisip



Ambalare : 10 mt / rolă, 56 role / palet; 20 mt / rolă, 30 role / palet;

Depozitare : sururile se vor depozita în picioare, în locuri ferite de acțiunea directă a razelor solare sau a temperaturilor negative extreme. Se interzice depozitarea paleților pe două rânduri suprapuse.