

FISA TEHNICA

Placaj tego WELDE

- executie din placaj de plop cu incleiere rezistenta la umiditate AW 100.
- ambele fete acoperite cu film fenolic maro; canturi inchise.
- 1.2 Mpa rezistenta la forfecare de-a lungul fibrei dupa imersie 1 ora in apa la temperature de fierbere.
- min. 40Mpa respective min. 30 Mpa rezistenta la inconvoiere de-a lungul fibrei respectiv transversal pe fibra
- min.4500 Mpa respective min 4000 Mpa modulul deformarii lineale la curbare ,de-a lungul fibrei respectiv transversal pe fibra
- 250-500 in cifre Taber rezistenta la uzura a fetelor
- 120g/mp film fenolic, provenienta Finlanda
- 30-40 de utilizari posibile
- tolerante maxime la grosime: +/- 0.5mm la 15 mm
 +/- 0.7mm la 18 mm
 +/- 0.8mm la 21 mm
- umiditate: 8 +/- 2%;
- greutate specifica: ~ 500 kg/mc;

Tolerante maxime admise conform normelor europene:

Tolerante la grosime conform EN 324 -1

15 mm – plus 1,25 mm, minus 0,85 mm
18 mm – plus 1,34 mm, minus 0,94 mm
21 mm – plus 1,44 mm, minus 1,03 mm

La o placa se admit abateri de +/- 0,6 mm pe suprafata ei.

Toleranta la liniaritatea canturilor - 1mm / m conform EN 324-2

Toleranta la incadrarea in vinclu - 1mm / m conform EN 324-2

SC WELDE ROMANIA SRL

Capital social: 500 000 euro
Nr. Reg. Com. J23/1234/2007; CUI RO 20882741
Cont: RO56 VBBU 2511 BU05 6250 2701, VOLKSBANK ROMANIA – Agentia Apolodor
A1, km 13, Bucharest Logistic Park, hala F1, Dragomiresti Deal, Ilfov
Tel: 0752 3000 51; 0744 3407 92; 021 318 84 90 (92); Fax: 021 318 84 80 (96)
e-mail: office@welderomania.ro
www.welderomania.ro