



Str. Industrială, Com. Corbu, Jud. Constanța,
Tel. 0372 189 271, Fax 0372 189 270, office@cemrom.ro

FISA TEHNICA CIMENT PENTRU ZIDARIE SI TENCUIALA (MULTICEM)

Cimentul tip MC 12,5 este un liant hidraulic pulverulent, utilizat la prepararea mortarelor pentru zidarie si tencuiala.

♦ Componenti

Clincher portland
Alti constituinti -calcar
Aditiv

♦ Caracteristici fizico-mecanice si chimice :

Caracteristica	SR EN 413-1:2011
Rezistenta la 7 zile, MPa	min.7
Rezistenta la 28 zile, MPa	min.12,5-max. 32,5
Timp initial de priza, min	min. 60
Stabilitate , mm	max.10
Continut de aer % din volum	min.8-max.22
Retinerea de apa % din masa	min.80
Continut in sulfat (SO ₃), %	max. 3
Continut in cloruri (Cl) , %	max.0,10

♦ Domenii de utilizare

conform SR EN 998-1 ; SR EN 998-2 :

- mortare de legatura si rostuire a blocurilor de zidarie pentru realizarea structurilor de zidarie;
- mortare pentru tencuiala de interior si exterior , iar suportul pe care se aplica poate sa fie : beton, toate tipurile de caramida, BCA, blocuri de beton usor, etc;
- sape curente ;

♦ Tipuri de mortare recomandate

Clasele de mortar indicate a se proiecta cu acest ciment sunt :

- mortare de zidarie – clasele M1-M20 cf. SR EN 998-2:2004 corespund marcilor vechi de mortar M10Z-M100Z ;
- mortare de tencuiala – clasele CSI –CSIV cf. SR EN 998-1:2004 corespund marcilor vechi de mortar M10T-M100T ;
- sapa curenta : C5-C12 , cf.SR EN 13813/2003;

NU SE - adauga var la prepararea mortarelor ;

- utilizeaza la prepararea betoanelor;

- utilizeaza la prepararea mortarelor care vin in contact cu ape agresive;

♦ Livrare :

- saci de 40 Kg pe paleti in mijloace de transport auto.

♦ **Termen de valabilitate :**

- 90 de zile de la data livrării în condițiile respectării regulilor de transport, manipulare și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

♦ **Reguli minime de transport, manipulare, depozitare a cimentului în saci :**

- sacii vor fi feriți de umezeală pe timpul transportului;
- sacii vor fi feriți de lovituri, întepături, tăieturi;
- sacii se manipulează numai în poziție orizontală. Nu se tranteste sacul la manipulare;
- sacii se depozitează în încăperi închise, uscate și ventilate, pe paletii de lemn cu înălțimea de min.15 cm;
- paletii cu saci de ciment de zidărie se depozitează la cel puțin 60 cm de pereții exteriori;

Această fișă tehnică a fost actualizată la 01.02.2016. Fișa tehnică este revizuită periodic, ori de câte ori este nevoie.